

Alpha MRP

Beschrijving

Alpha MRP is een universele zeer glad af te werken, sneldrogende en standvast reparatiemortel voor het opvullen van diepe gleuven en gaten op anhydriet en andere gipsgebonden ondergronden.

De pasteuze, niet vloeiende, gipsgebonden reparatiemortel is ook zeer geschikt voor het vullen van gefreesde vloerverwarmingsgleuven. Het hoog vullend vermogen zorgt ervoor dat de mortel minimaal terug trekt bij het vullen van vloerverwarmingsgleuven.

Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfysische waarden en spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 50 mm zonder toeslag. Ook door de fijne structuur van de mortel is het mogelijk om praktisch naar nul millimeter uit te smeren en de reparatieplek zeer glad af te werken.

Vorm

Poeder, Wit

Verpakking

Zak a 20 kg

Houdbaarheid / Opslag

Tot 6 maanden na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen tussen +5 °C en +30 °C.

Verwerking

Mengverhouding: 6 liter (één liter water komt overeen met één kilo water) water per zak van 20 kilogram poeder bij gebruik geprimeerde ondergrond.

Gebruik de Collomix AQiX waterdoseermeter of een weegschaal om de juiste hoeveelheid water af te meten. **Gebruik geen maatbeker!**

Giet het water in de emmer en voeg een zak Alpha MRP toe en mix het geheel 3 minuten tot een homogene substantie.

Alpha MRP is alleen binnenshuis toepasbaar en niet geschikt voor voortdurende vochtbelasting.

Eigenschappen

Gipsgebonden	
Oplosmiddelvrij	
Polymeer gemodificeerd	
Standvast	
Snel bekleedbaar.	
Zeer hoge hecht- en druksterkte	
Voor vele doeleinden geschikt	
Geschikt voor diverse nabehandelingen	
Snelle doorharding en droging	
Dichtheid ¹ (g/cm ³)	1.83
Poeder gewicht ² (g/cm ³)	1.41
Verwerkingstijd (min.)	30
Min. verwerkings temp. (°C)	10

¹ = ISO 2811-1/+ 23°C/50% R.H

² = poedergewicht in de gebruiksklare mortel

Systeemopbouw

Sleuven voorzetten met Primer Universal voor het aanbrengen van de Alpha MRP. Dit moet voorkomen dat het aanmaakwater de ondervloer intrekt en er niet genoeg water over blijft voor het uitharden van de mortel.

Verbruik

Het verbruik van de Alpha MRP is afhankelijk van de diepte van de gaten en sleuven en andere oneffenheden.

Ondergrond voorbehandelen

Vloerverwarming dient **ALTIJD** uit te staan en volledig afgekoeld te zijn.

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere verontreinigingen. Voordat het product wordt aangebracht moet alle stof en losse bestanddelen volledig van alle oppervlakken verwijderd worden, bij voorkeur met behulp van een bezem en/of industriële stofzuiger

De ondergrond moet gezond en voldoende drukvast (minimaal 25 N/mm²) zijn, met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm².

Verwijder alle loszittende delen en maak de ondergrond goed schoon. Als er (wapening) staal in het zicht komt tijdens het reinigen van de ondergrond dan moet u deze goed ontroesten en eventueel behandelen met een wapeningsprimer.

Gebruik altijd een hechtprimer voor het opzetten van de Alpha MRP.

Let goed op deze balans, teveel water resulteert in een zwakkere mortel.

Verwerkingscondities

Ondergrondtemperatuur: Minimaal 8°C, maximaal +30 °C

Omgevingstemperatuur: Minimaal 8°C, maximaal +30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: Maximaal 75% R.H.

Dauwpunt: Pas op voor condensatie!

De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgeharde materiaal dient minimaal 3°C hoger te liggen dan het dauwpunt om het risico van condensvorming, wit uitslaan of cementhuid op het morteloppervlak te voorkomen

Verwerking

Verwerkingstijd bij 20 °C	20 minuten
Overlaagbaar bij 20 °C	24 uren

Controleer voor het aanbrengende R.H. en het dauwpunt.

Neem met de troffel wat MRP en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kan je het oppervlak afwerken met een schone en iets vochtige troffel.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water en eventueel zeep.
Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Zorg dat ramen en deuren gesloten zijn en tocht wordt vermeden de sleuven kunnen, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, na 24 uur geschuurd en overlaagd worden.

Opmerkingen

Niet mengen met andere cement- of gipsgebonden vloerproducten.

Alpha MRP is voor binnen en niet geschikt voor constant vochtige ruimtes.
De opvolgende vloer dient altijd hechtend aangebracht te worden. (niet zwevend).

Vers aangebrachte Alpha MRP moet worden beschermd tegen vocht, condensatie en waterbelasting gedurende minimaal 24 uur.

Voeg niet meer water toe dan de voorgeschreven hoeveelheid. Voeg geen water meer toe als het product begint te reageren.

Beschermen tegen direct zonlicht, warmte of sterke wind en extreme temperaturen, dit om snelle uitdroging en haarscheuren te voorkomen. Deze oppervlakkige haarscheuren of craquelé treedt normaal gesproken op onder deze omstandigheden en is geen basis voor een klacht.

Waarde basis

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en vooral de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Quartzline producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Quartzline met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk kunnen de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig zijn dat aan deze informatie en adviezen geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. Quartzline behoudt zich het recht om eigenschappen van producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.